

PRODUTO: Tubos em PVC para Evacuação de Águas Residuais (a alta e a baixa temperatura) no Interior dos Edifícios.

APLICAÇÃO: Esgoto doméstico no interior de edifícios (área de aplicação B) a temperatura baixa e elevada; Conduitas de ventilação; Escoamento de águas pluviais, no interior dos edifícios.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: o produto mencionado cumpre os seguintes requisitos:

1 – Tipo de material

Tubo em policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U).

2 – Aspeto

Tubo de cor cinzenta, retilíneo e com superfícies internas e externas lisas, limpas e isentas de ranhuras, bolhas, impurezas, poros ou outras imperfeições na superfície. As extremidades dos tubos são cortadas perpendicularmente ao seu eixo e encontram-se isentas de rebarbas.

3 – Tipo de União

As uniões entre tubos ou entre estes e os seus acessórios são de dois tipos:

- Sistema de união por colagem (designado por "EC");
- Sistema de união com anel de estanquidade (designado por "EO").

4 – Características Técnicas

	Requisito
Resistência ao impacto	$TIR^1 \leq 10\%$ (0°C)
Resistência ao diclorometano a uma temperatura especificada	Sem ataque em qualquer ponto da superfície do provete
Deformação longitudinal a quente	$\leq 5\%$
Temperatura de amolecimento Vicat	$\geq 79^\circ\text{C}$
Estanquidade à água	Sem fuga
Estanquidade ao ar	Sem fuga
Ciclos térmicos	Sem fuga

¹ TIR – Percentagem de impacto real ("True Impact Rate")

5 – Outras Características

- **Resistência à corrosão interna e externa:** o PVC é praticamente inerte à agressividade dos materiais que percorrem as canalizações dos edifícios urbanos, dos solos e de outros agentes externos. De modo a aumentar a resistência à oxidação pelo ar e água e à ação da radiação solar, na produção dos tubos são adicionados estabilizantes e outros compostos à resina de PVC. Este material não é atacado pela maioria dos produtos químicos industriais a temperaturas inferiores a 60°C, exceto quando se trata de alguns solventes orgânicos, de ácidos sulfúrico ou nítrico, muito concentrados, e de iodo, para os quais apresenta menor resistência.
- **Resistência ao fogo:** o PVC é um material combustível. No entanto, a combustão cessa quando é retirada a fonte de calor que a provocou.
- **Resistência à ação de fungos, bactérias, insetos e roedores:** os tubos em PVC não são, normalmente, atacados pelos seres vivos mencionados anteriormente.
- **Rugosidade:** o baixo coeficiente de rugosidade interior impede a formação de incrustações das substâncias transportadas. Deste modo as perdas de carga são reduzidas ao mínimo e os débitos de escoamento são constantes.
- **Leveza:** o PVC é um produto leve (com uma massa volúmica de 1,4 g/cm³), o que facilita o seu manuseamento e aplicação.
- **Toxicidade:** o PVC não é tóxico, nem altera o sabor e cheiro da água.
- **Isolamento:** o PVC é um bom isolante térmico, elétrico e acústico
- **Reciclagem:** os tubos em PVC são recicláveis e reciclados.



6 – Dimensões

Diâmetro exterior (mm)			Espessura de parede (mm)		Comprimento com embocadura (m)
Nominal	Mínimo	Máximo	Mínima	Máxima	
32	32,0	32,2	3,0	3,5	3 / 6
40	40,0	40,2	3,0	3,5	
50	50,0	50,2	3,0	3,5	
63	63,0	63,2	3,0	3,5	
75	75,0	75,3	3,0	3,5	
90	90,0	90,3	3,0	3,5	
110	110,0	110,3	3,2	3,8	
125	125,0	125,3	3,2	3,8	
160	160,0	160,4	3,2	3,8	
200*	200,0	200,5	3,9	4,5	

*Refª não certificada.

7 – Marcação

Tubo marcado de modo indelével e legível, de forma a garantir que a armazenagem em condições normais, a exposição a intempéries, o manuseamento e a instalação, não afetam a legibilidade da marcação. O processo de marcação utilizado não afeta a integridade do tubo, nem origina o aparecimento de fissuras ou outro tipo de falhas prematuras.

A marcação utilizada é impressa diretamente no tubo a intervalos máximos de 1 metro, e contém os seguintes elementos:

- Marca: **SIVAL**
- Marca: **SGS**
- Nº do Certificado: **PT 19/07060** (exceto no tubo de diâmetro 200)
- Sigla: **PVC**
- **Diâmetro exterior nominal x Espessura da parede**
- Código da zona de aplicação: **B**
- Norma de referência: **EN 1329**
- **Hora e codificação**
- **Número da linha** de extrusão
- **Código de Barras**



8 – Acondicionamento / Embalagem / Armazenamento

O acondicionamento dos tubos é feito a granel ou em paletes. Nestas os tubos são colocados em camadas sobrepostas, ficando em contato apenas as superfícies lisas. As extremidades com embocadura são colocadas em sentidos opostos.

O número de tubos acondicionados por palete encontra-se definido na tabela seguinte:

Produto	Número de tubos por palete	
	Paletes sem atados	Paletes com atados
32 B	--	450
40 B	--	315
50 B	--	258
63 B	--	165
75 B	145	--
90 B	92	--
110 B	67	--
125 B	51	--
160 B	26	--
200 B	15	--

O armazenamento dos tubos é efetuado em parques com superfícies planas, de modo a evitar deformações que poderão tornar-se permanentes.

